

Техническая карта
NOVOPUR 1190
Полиуретановая эмаль -блеск

СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ

Пигментные пасты

HARD 11

THIN 50

Универсальные пигментные пасты

Отвердитель для полиуретановых
продуктов





Универсальный разбавитель




ПРИМЕНЕНИЕ

- Транспортные средства
 - Машины и устройства
- Наружные поверхности резервуаров
 - Стальные конструкции

СВОЙСТВА

- Низкий расход
- Прекрасная укрывистость и растекаемость
 - Высокая прочность покрытия
- Прекрасная устойчивость к атмосферным условиям

ОСНОВАНИЯ				
Полиуретановые, эпоксидные грунты	Подготовить согласно информации, содержащейся в спецификациях грунтов			
Старые лаковые покрытия	Матировать, обезжирить.			
Полиэфирные ламинаты	Матировать, обезжирить.			
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ				
	NOVOPUR 1190 HARD 11 THIN 50	По объему	По весу	
		5	100	
		1	20	
		5-15%	4,5-14,5	
Количество разбавителя добавляем в пересчете на эмаль.				
ВЯЗКОСТЬ				
	DIN 4/20°C 5+1+5% 5+1+15%		40 ÷ 44 s 22 ÷ 26 s	
СОДЕРЖАНИЕ ЛЕТУЧИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ				
LZO фактическое	около 499 г/л в зависимости от цвета			
УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ				
Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура краски, окрашиваемой поверхности и окружающей среды должна быть не ниже +5°C, а относительная влажность не должна превышать 80%. Температура окрашиваемой поверхности должна быть выше температуры точки росы мин. на 3°C.				
НАНЕСЕНИЕ				
	Пневматическое распыление	Сопло	Давление	Расстояние
		1.3 ÷ 1.4 мм	2 ÷ 4 бар	15 ÷ 20 см
ВНИМАНИЕ: учитывайте указания изготовителя оборудования	Гидродинамическое распыление с воздушной защитой	0.28 ÷ 0.38 мм (0.011" ÷ 0.013")	100 ÷ 120 бар Воздушная защита 2 бара	10 ÷ 15 см
		Число слоев	1 – 2	
Полная толщина слоя		50 мкм		
Расход готовой к применению смеси для толщины сухого слоя в указанном диапазоне		10 -12 м ² /л при 50 мкм		

	Срок годности смеси при 20°C	12 ч	
	Межслойное испарение	15 ± 20 мин	
Технические данные:			
Продукт	Содержание твердых частиц по весу	Содержание твердых частиц по объему	Плотность
NOVOPUR 1190	46 % + 58 %	45% + 54%	0,95 ÷ 1,15 г/см ³
HARD 11	70 %	65 %	1.08 г/см ³
NOVOPUR 1190 + HARD 11 : 5+1	50 % + 60 %	48% + 56%	0,95 ÷ 1,15 г/см ³
СТЕПЕНЬ БЛЕСКА			
При угле 60° пригл. 90			
ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ			
	20°C	50°C	
Пылесухость	2 часа	15 мин.	
Сухость на отлип	8 часов	1 час	
Рабочая твердость	24 часа	8 часов	
Полная твердость	7 дней	60 мин. + 1 день/20°C	
ВНИМАНИЕ: Время отверждения относится к температурам отдельных элементов.			
СУШКА ИНФРАКРАСНОЙ ЛАМПОЙ			
	Расстояние	Учитывайте указания изготовителя оборудования	
	Время зависит от типа и мощности лампы	10 ÷ 25 мин.	
ВНИМАНИЕ: Нагревание инфракрасной лампой начать не ранее, чем через 10 мин. от нанесения последнего слоя.			
ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ			
Универсальный разбавитель THIN 50 или растворитель для нитроцеллюлозных продуктов.			
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ			
Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла. Избегать воздействия прямых солнечных лучей.			

СРОКИ ГОДНОСТИ*	
NOVOPUR 1190	24 месяца/20°C
Пигментные пасты	24 месяца/20°C
HARD 11	18 месяцев /20°C
THIN 50	24 месяца/20°C
* фабрично закрытая упаковка	
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Карта характеристики	