

1/1	Kategoria	Lakier bezbarwny 2K			
	Nr TDS	NO-21-21	Nr rejestrowy	000024104	
	Nr SDS	SDS_NO_3_02	Data aktualizacji	28.04.2020	

ROCK CLEAR 8200

Lakier bezbarwny VHS

WŁAŚCIWOŚCI	KLASA LAKIERU VHS		OPIS: Lakier bezbarwny klasy VHS o bardzo wysokim połysku i wysokiej twardości końcowej. Użycie nowoczesnych dodatków powoduje doskonałą odporność na UV i warunki atmosferyczne. Dzięki bardzo wysokiej zawartości części stałych (powyżej 60%), ROCK CLEAR 8200 jest bardzo wydajny. Lakier pozwala na uzyskanie dowolnej struktury oraz odwzorowanie lakierowania fabrycznego OEM.			
	UTWARDZACZ HARD 90-800					
	WARIANTY UTWARDZACZA FAST, STANDARD, SLOW					
	PRODUKTY KOMPATYBILNE		PLUS 750 Przyspieszacz do wyrobów akrylowych	PLUS 760 Dodatek antysilikonowy	PLUS 770 Dodatek zwiększający elastyczność	THIN 890 Rozcieńczalnik do cieniowania
PODŁOŻA	SPECTRAL BASE 2.0 SPECTRAL WAVE 2.0		Prawidłowo zaaplikowane i wysuszone warstwy lakierów bazowych SPECTRAL			
	UWAGI		Współpracuje z większością lakierów bazowych rozcieńczalnikowych i wodorozcieńczalnych dostępnych na rynku			
PROPORCJA			OBJĘTOŚCIOWO	WAGOWO	VOC II/B/d limit *	420 g/l
		ROCK CLEAR 8200	2	100 g	VOC rzeczywiste	415 g/l
		HARD 90-800	1	50 g	* dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE	
APLIKACJA		Lepkość DIN 4 w 20°C 18-20 s		½ warstwy + 1 warstwa Nałożyć ciekłą zamkniętą warstwę, a po upływie wskazanego czasu odparowania, pełną wykończeniową.		
		Dysza: Ø 1.2-1.4 mm		5-10 min / 20°C Czas odparowania zależy od typu kabiny.		
	Uwzględnić wskazówki producenta sprzętu	Ciśnienie: 1.7-2.2 bar		Czas życia mieszanki 30 min / 20°C dla HARD 90-800 FAST, 45 min / 20°C dla HARD 90-800 STANDARD/SLOW		
DOBÓR UTWARDZACZA	Wielkość powierzchni / ilość elementów		15 – 20 °C	20 – 25 °C	25 – 35 °C	+ 35 °C
	Spot repair 1-2 elementy		HARD 90-800 FAST	HARD 90-800 FAST/STANDARD	HARD 90-800 STANDARD	HARD 90-800 STANDARD
	Średnia 3-5 elementów		HARD 90-800 FAST	HARD 90-800 STANDARD	HARD 90-800 SLOW	HARD 90-800 SLOW
	Duża 5-10 elementów		HARD 90-800 STANDARD	HARD 90-800 STANDARD	HARD 90-800 SLOW	Nie zaleca się
	Bardzo duża 8 - 13 elementów		HARD 90-800 STANDARD	HARD 90-800 SLOW	Nie zaleca się	Nie zaleca się
UTWARDZANIE	dla HARD 90-800 STANDARD		20°C	60°C		10 min FALE KRÓTKIE wyrzewanie po 10 min od aplikacji ostatniej warstwy odległość 50 - 70 cm temp. max. 90°C
	Pyłosuchość		30 min	5 min		
	Twardość użytkowa		10 godz.	30 min + 3 godz. /20°C		
	Twardość całkowita		5 dni	30 min + 3 dni / 20°C		
UWAGI		STOSUJ WŁAŚCIWE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ	PATRZ KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI OGÓLNYMI		TERMIN PRZYDATNOŚCI	
			ROCK CLEAR 8200 24 miesiące/20°C	HARD 90-800 STANDARD, SLOW: 18 miesięcy/20°C FAST: 12 miesięcy/20°C		