


1/2	Kategoria	Podkład akrylowy 2K			
	Nr TDS	NO-21-14	Nr rejestrowy	000024104	
	Nr SDS	SDS_NO_02_05	Data aktualizacji	29.02.2024	

MEGA FILLER 2600

SILNIE WYPEŁNIAJĄCY PODKŁAD AIR DRY

WŁAŚCIWOŚCI	KLASA PODKŁADU WYPEŁNIAJĄCY		UTWARDZACZ HARD 90-200	ROZCIEŃCZALNIK THIN 80-850		
			WARIANTY UTWARDZACZA STANDARD, SLOW	WARIANTY ROZCIEŃCZALNIKA FAST, STANDARD, SLOW		
	DOSTĘPNE KOLORY		OPIS: 2600 MEGA FILLER to silnie wypełniający i bardzo szybkoschnący podkład akrylowy. Znakomite szlifowalnie już po czasie 90-120minut, nawet w grubych warstwach, pozwala na duże oszczędności czasu i energii zużywanej w warsztacie. Doskonała przyczepność do różnych podłoży, dobre właściwości izolujące i antykorozyjne, oraz mała tendencja do siadania pozwalają na bardzo różnorodne zastosowania podkładu.			
	BIAŁY	SZARY				
	PRODUKTY KOMPATYBILNE		PLUS 700 Środek zwiększający przyczepność	PLUS 770 Dodatek zwiększający elastyczność	THIN 80-850 Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych	
PODŁOŻA	Zasada generalna: ODTŁUSZCZANIE ODMUCHIWANIE		Przed przystąpieniem do szlifowania powierzchnię odtłuścić za pomocą Zmywacza do usuwania silikonu PLUS 780/PLUS 70-780. Po wyszlifowaniu powierzchni materiałami ściernymi o gradacjach dobranych do rodzaju podłoża starannie wydmuchać pył szlifierski z rys i ponownie odtłuścić za pomocą Zmywacza do usuwania silikonu PLUS 780/PLUS 70-780.			
	STARE POWŁOKI LAKIEROWE		Dla wersji wypełniającej: przeszlifować na sucho P220 - P240			
	SZPACHLÓWKI POLIESTROWE		Przeszlifować na sucho, do końcowego wyrównania dla wersji wypełniającej P220 - P240			
	LAMINATY POLIESTROWE		Dla wersji wypełniającej: przeszlifować na sucho P180 - P220			
	STAL		Przeszlifować na sucho P80 - P120. Dla maksymalnej oporności antykorozyjnej stosować PROTECT 340, PROTECT 360 lub EPO PRIMER 3000.			
	PODKŁAD KATOFERETYCZNY OEM		Odtłuścić za pomocą Zmywacza do usuwania silikonu PLUS 780/PLUS 70-780.			
	TWORZYWA SZTUCZNE		Patrz instrukcja „Rodzaje tworzyw sztucznych i ich przygotowanie do lakierowania”.			
	PODKŁAD EPOKSYDOWY 2K		Patrz karta techniczna podkładu epoksydowego.			
	PODKŁAD REAKTYWNY 2K		Patrz karta techniczna podkładu reaktywnego.			
POKRYWALNY PRZEZ			SPECTRAL 2K SPECTRAL WAVE 2.0 SPECTRAL BASE 2.0 Emalie poliuretanowe 2K Emalie akrylowe 2K Lakiery bazowe rozcieńczalnikowe Lakiery bazowe wodorozcieńczalne			

2/2		WERSJA WYPEŁNIAJĄCA				
PROPORCJA			OBJĘTOŚCIOWO	WAGOWO		
		MEGA FILLER 2600	4	100 g		
		HARD 90-200	1	16 g		
		THIN 80-850	0%-10% na komponent A	0-6 g		
VOC	VOC II/B/c limit * = 540 g/l * dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE		VOC rzeczywiste: 480 g/l			
APLIKACJA		Lepkość DIN 4 w 20°C	25 - 45 s			
		Dysza	Ø 1.6 – 1.8 mm			
		Uwzględnić wskazówki producenta sprzętu Ciśnienie	1.7 - 2.2 bar			
		Ilość warstw	2 - 3 warstwy			
		Czas odparowania zależy od typu kabiny	5 - 10 min / 20°C			
		Czas życia mieszanki 20°C	20 min			
	Grubość 1 warstwy na sucho		55 - 65 µm			
	Wydajność teoretyczna		8 - 11 m²/l			
OBRÓBKA		Obróbka na sucho	WSTĘPNA WYKAŃCZAJĄCA	P240-P320 P360-P500		
		Obróbka na mokro	WYKAŃCZAJĄCA	P800-P1000		
UTWARDZANIE	Dla warstwy 80 µm		20°C	60°C		
		dla HARD 90-200 SLOW	2 godz.	20 min		
		dla HARD 90-200 STANDARD	1.5 godz.	20 min		
	10 - 15 min FALE KRÓTKIE	wygrzewanie po 10 min od aplikacji ostatniej warstwy odległość 50 - 70 cm temp. max. 90°C				
DOBÓR UTWAR./ROZCIEN.	Wielkość powierzchni / ilość elementów		15 – 20 °C	20 – 25 °C	25 – 35 °C	+ 35 °C
	Spot repair 1-2 elementy		HARD 90-200 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-200 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-200 STANDARD THIN 80-850 SLOW	HARD 90-200 SLOW THIN 80-850 SLOW
	Średnia 3-5 elementów		HARD 90-200 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-200 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-200 STANDARD THIN 80-850 SLOW	Nie zaleca się
	Duża 5-10 elementów		HARD 90-200 STANDARD THIN 80-850 STANDARD	HARD 90-200 STANDARD THIN 80-850 SLOW	Nie zaleca się	Nie zaleca się
UWAGI		STOSUJ WŁAŚCIWE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ	PATRZ KARTA CHARAKTERYSTYKI PRODUKT DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO ZAPOZNAJ SIĘ Z WARUNKAMI OGÓLNYMI		TERMIN PRZYDATNOŚCI	
					MEGA FILLER 2600 24 miesiące/20°C	HARD 90-200 STANDARD, SLOW 18 miesięcy/20°C