





**Karta techniczna**
**Creator WG**
**Poliestrowa folia ochronna**

WŁAŚCIWOŚCI			
<p><b>Creator WG</b> (Weather Guard) – jest dwukomponentową, poliestrową, elastyczną folią. Jej zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni np. formy, modeli przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz warunkami atmosferycznymi. Produkt jest aplikowany za pomocą pistoletu natryskowego na powierzchnie gładkie, niechłonne, pokryte woskiem rozdzielającym. Folia jest łatwo usuwalna i nie pozostawia śladów nanoszenia. Produkt po zmieszaniu komponentów ma lepkość gotową do aplikacji.</p>			
PRODUKTY POWIĄZANE			
Cetox 200E	utwardzacz		
PODŁOŻA			
Pasty narzędziowe, żelkoty	Odtłuścić z pyłu po czym nanieść warstwę wosku rozdzielającego		
<b>Creator Gloss</b>	Odtłuścić z pyłu po czym nanieść warstwę wosku rozdzielającego		
<p><b>Uwaga:</b> nie nanosić produktu na nawierzchnie chropowate lub chłonne. Przed pokryciem całego elementu zaleca się sprawdzenie kompatybilności i efektu działania <b>Creator WG</b> na mniejszej powierzchni.</p>			
PROPORCJE MIESZANIA			
	<b>Creator WG</b> CETOX 20 OE	wagowo	objętościowo
		100g 4-5g	100ml 6-7ml
<p><b>UWAGA:</b> Bardzo dokładnie wymieszać.</p>			
ZAWARTOŚĆ ORGANICZNYCH CZĘŚCI LOTNYCH LZO (VOC)			
VOC II/B/c limit*		540 g/l	
VOC rzeczywiste		300 g/l	
<p>* Dla mieszaniny gotowej do aplikacji według Dyrektywy UE 2004/42/CE</p>			
CZAS PRZYDATNOŚCI DO NANOSZENIA OD MOMENTU WYMIESZANIA Z UTWARDZACZEM			
	20 min w temp 21°C		
CZAS SCHNIĘCIA			
	3 godziny w 21°C		

<b>KOLOR</b>			
Biały			
<b>WARUNKI APLIKACJI</b>			
Zaleca się aplikację folii w temperaturze wyższej niż 10°C i wilgotności nie większej niż 80%.			
<b>APLIKACJA</b>			
	Dysza 2,5	Ciśnienie 2-3 bary	Odległość 15-20 cm
<b>Zużycie</b>			
Nie przekraczać 450 µm w pojedynczej warstwie. Maxymalnie 2 warstwy w odstępach 15-20 minutowych. Zużycie od 500 do 800 g/m <sup>2</sup>			
<b>CZYSZCZENIE SPRZĘTU</b>			
Rozcieńczalnik do szpachłówki natryskowej lub rozpuszczalnik do wyrobów nitrocelulozowych.			
<b>WARUNKI PRZECHOWYWANIA</b>			
Przechowywać w chłodnych i suchych pomieszczeniach z dala od źródeł ognia i ciepła. Unikać naświetlania promieniami słonecznymi.			
<b>TERMINY PRZYDATNOŚCI</b>			
Creator WG	12 miesięcy/20°C		
CETOX-200E	18 miesięcy/20°C		
<b>BEZPIECZEŃSTWO</b>			
Patrz Karta Charakterystyki			
<b>UWAGI</b>			
Produkt przeznaczony do użytku profesjonalnego.			
<b>INNE INFORMACJE</b>			
Numer rejestrowy: 000024104			
Efektywność naszych systemów jest wynikiem badań laboratoryjnych oraz wieloletniego doświadczenia. Dane zawarte w niniejszym materiale są zgodne z aktualnym stanem wiedzy o naszych produktach i możliwościach ich stosowania. Gwarantujemy wysoką jakość pod warunkiem, że są spełnione nasze instrukcje oraz praca jest wykonana zgodnie z zasadami dobrego rzemiosła. Konieczne jest wykonanie próbnego zastosowania produktu ze względu na potencjalnie różne zachowanie się wyrobu z różnymi materiałami. Nie ponosimy odpowiedzialności jeżeli na końcowy rezultat pracy miały wpływ czynniki znajdujące się poza naszą kontrolą.			