

FINAL

Фінішна шпатлівка



ВЛАСТИВОСТІ

Шпатлівка FINAL - це фінішна шпатлівка, що базується на дрібних заповнювачах, завдяки чому дуже добре накладається тонкими шарами і заповнює малі заглиблення і подряпини. Вона призначена для ремонту невеликих поверхонь, для фінішного вирівнювання поверхні перед нанесенням ґрунтів. Виріб можна обробляти дрібнозернистим наждачним папером, після чого залишається гладка поверхня. FINAL має дуже добру адгезію до різних основ, з оцинкованою сталлю включно. Продукт призначений для широкого застосування в малярних і фінішних роботах на металах, деревині, бетоні та пластмасах.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічний склад: Ненасичена поліефірна смола

Колір: білий

Питома вага: 1,86 кг/л при 20°C

ЛОС: ЛОС II/V/b ліміт* - 250 г/л
ЛОС фактичне - 90 г/л







* Для готової до нанесення суміші за Директивою ЄС 2004/42/CE

ОСНОВИ




Шпатлівка має високу адгезію з вуглецевою сталлю, алюмінієм, поліефірними ламінатами та більшістю видів оцинкованої сталі, які нині використовуються.

Не накладайте шпатлівку безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primery), однокомпонентні акрилові і нітроцелюлозні продукти.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Процес		Поліефірні і епоксидні ламінати	Сталь	Оцинкована сталь	Алюміній	Акрилові ґрунти 2К	Старі лакові покриття
 P80		√	√				
 P120		√	√				
 P220						√	√
 P280						√	√
 Абразивне полотно				√	√		
 Змивка		√	√	√	√	√	√



НАНЕСЕННЯ

	FINAL ЗАТВЕРДЖУВАЧ	За вагою
		100 г 2 г
	20°C	4 - 6 хвилин
	товщина	максимум 1 мм


ЧАС ВИСИХАННЯ

	 20°C	 60°C	 50-60 см 55-60°C
	25 - 35 хвилин	10 хвилин	8 хвилин

ШЛІФУВАННЯ

	Попередня суха обробка	P180 + P240
	Фінішна суха обробка	P240 + P320

ПОКРИВАЄТЬСЯ МАТЕРІАЛАМИ:

	Поліефірна шпатлівка для нанесення способом розпилення, акрилові ґрунти, епоксидні ґрунти
---	---

ЗАУВАЖЕННЯ:

Додавати затверджувач в кількості, що вимагається.

Продукт призначений для професійного використання.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

Мінімальна температура нанесення +10°C

ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ

Розріджувач для акрилових виробів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних виробів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, далі від джерел вогню і тепла.

Уникати безпосередньої дії сонячного випромінювання

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ

FINAL: 24 місяці/20°C

Затверджувач 18 місяців/20°C

БЕЗПЕКА

Див. Паспорт безпеки

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Реєстровий номер: 000024104

Ефективність наших систем - це результат лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, які містить цей матеріал, відповідають актуальному стану знань про наші продукти і можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови, що будуть виконуватися наші інструкції, а роботи виконуватимуться згідно з правилами хорошого ремесла. Виконання тестового застосування продукту є обов'язковим, враховуючи потенційно різну реакцію між продуктом та різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи впливали чинники, що знаходяться поза нашим контролем.

.