

# GLASS

## Шпатлівка зі скловолоконном



### ВЛАСТИВОСТІ

Шпатлівка GLASS - це шпатлівка, зміцнена скловолоконном. Завдяки великій кількості довгих волокон продукт має дуже високу механічну стійкість та здатність добре заповнювати нерівні місця. Оскільки з цим зв'язана низька еластичність та дуже тверда обробка, ця шпатлівка рекомендується для застосування на невеликих поверхнях. Продукт призначений для широкого застосування в малярних і фінішних роботах на металах, деревині, бетони та пластмасах.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

**Хімічний склад:** Ненасичена поліефірна смола

**Колір:** Бірюзовий в банці. Жовтий після затвердіння

**Питома вага:** 1,72 кг/л при 20°C

**ЛОС:** ЛОС II/V/b ліміт\* - 250 г/л  
ЛОС фактичне - 90 г/л

\* Для готової до нанесення суміші за Директивою ЄС 2004/42/CE

### ОСНОВИ

Шпатлівка відзначається високою адгезією з вуглецевою сталлю, алюмінієм та поліефірними ламінатами.

Не накладайте шпатлівку безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primery), однокомпонентні акрилові і нітроцелюлозні продукти.

### ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Процес		Поліефірні і епоксидні ламінати	Сталь	Алюміній	Акрилові ґрунти 2К	Старі лакові покриття
	P80	√	√			
	P120	√	√			
	P220				√	√
	P280				√	√
	Абразивне полотно			√		
	Змивка	√	√	√	√	√


**НАНЕСЕННЯ**

	<b>GLASS ЗАТВЕРДЖУВАЧ</b>	За вагою
		100 г 2 г
	20°C	4 - 8 хвилин
	товщина	максимум 5 мм



**ЧАС ВИСИХАННЯ**

	 20°C	 60°C	 50-60 см 55-60°C
	20 - 30 хвилин Бірюзовий в банці. Жовтий після затвердіння	10 хвилин Бірюзовий в банці. Жовтий після затвердіння	8 хвилин Бірюзовий в банці. Жовтий після затвердіння

**ШЛІФУВАННЯ**

	Попередня суха обробка	P80 + P120
---	------------------------	------------

**ПОКРИВАЄТЬСЯ МАТЕРІАЛАМИ:**

	Поліефірні шпатлівки
	Поліефірна шпатлівка для нанесення способом розпилення, акрилові ґрунти, епоксидні ґрунти

**ЗАУВАЖЕННЯ:**

Додавати затверджувач в кількості, що вимагається.

Продукт призначений для професійного використання.

#### **УМОВИ НАНЕСЕННЯ**

Мінімальна температура нанесення +10°C

#### **ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ**

Розріджувач для акрилових виробів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних виробів.

#### **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, далі від джерел вогню і тепла.

Уникати безпосередньої дії сонячного випромінювання

#### **ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ**

GLASS: 24 місяці/20°C

Затверджувач 18 місяців/20°C

#### **БЕЗПЕКА**

Див. Паспорт безпеки

#### **ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

Реєстровий номер: 000024104

Ефективність наших систем - це результат лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, які містить цей матеріал, відповідають актуальному стану знань про наші продукти і можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови, що будуть виконуватися наші інструкції, а роботи виконуватимуться згідно з правилами хорошого ремесла. Виконання тестового застосування продукту є обов'язковим, враховуючи потенційно різну реакцію між продуктом та різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи впливали чинники, що знаходяться поза нашим контролем.

