

LIQUID PUTTY

Легка шпатлівка, яка легко шліфується



ВЛАСТИВОСТІ

Легка шпатлівка LIQUID – це заповнююча шпатлівка. Завдяки застосуванню заповнювачів спеціального типу, продукт має нижчу густоту в порівнянні з типовими шпатлівками. В результаті вона дуже добре шліфується, а усадка при затвердінні незначна. Ці властивості в поєднанні з дуже високою адгезією до різних матеріалів дозволяють застосовувати її на великих поверхнях. Продукт призначений для широкого застосування в малярних і фінішних роботах на металах, деревині, бетоні та пластмасах.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічний склад: Ненасичена поліефірна смола

Колір: бежевий

Питома вага: 1,21 кг/л при 20°C

ЛОС: ЛОС II/В/б ліміт* - 250 г/л
ЛОС фактичне - 90 г/л







* Для готової до нанесення суміші за Директивою ЄС 2004/42/CE

ОСНОВИ

Шпатлівка має високу адгезію з вуглецевою сталлю, алюмінієм, поліефірними ламінатами та більшістю видів оцинкованої сталі, які нині використовуються.

Не накладайте шпатлівку безпосередньо на реактивні ґрунти (wash primery), однокомпонентні акрилові і нітроцелюлозні продукти.

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Процес		Поліефірні і епоксидні ламінати	Сталь	Оцинкована сталь	Алюміній	Акрилові ґрунти 2К	Старі лакові покриття
	P80	√	√				
	P120	√	√				
	P220					√	√
	P280					√	√
	Абразивне полотно			√	√		
	Змивка	√	√	√	√	√	√



НАНЕСЕННЯ

	LIGHT ЗАТВЕРДЖУВАЧ	За об'ємом
		100 мл 2 мл
	20°C	3 - 6 хвилин
	товщина	максимум 5 мм



ЧАС ВИСИХАННЯ

	 20°C	 60°C	 50-60 см 55-60°C
	20 - 30 хвилин	10 хвилин	8 хвилин

ШЛІФУВАННЯ

	Попередня суха обробка	P80 + P120
	Фінішна суха обробка	P120 + P240

ПОКРИВАЄТЬСЯ МАТЕРІАЛАМИ:

	Поліефірна кінцева шпатлівка
	Поліефірна шпатлівка для нанесення способом розпилення, акрилові ґрунти, епоксидні ґрунти

ЗАУВАЖЕННЯ:

Додавати затверджувач в кількості, що вимагається.
Продукт призначений для професійного використання.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

Мінімальна температура нанесення +10°C

ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ

Розріджувач для акрилових виробів THIN 850 або розчинник для нітроцелюлозних виробів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, далі від джерел вогню і тепла.
Уникати безпосередньої дії сонячного випромінювання

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ

LIQUID: 24 місяці/20°C

Затверджувач 18 місяців/20°C

БЕЗПЕКА

Див. Паспорт безпеки

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Реєстровий номер: 000024104

Ефективність наших систем - це результат лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, які містить цей матеріал, відповідають актуальному стану знань про наші продукти і можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови, що будуть виконуватися наші інструкції, а роботи виконуватимуться згідно з правилами хорошого ремесла. Виконання тестового застосування продукту є обов'язковим, враховуючи потенційно різну реакцію між продуктом та різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи впливали чинники, що знаходяться поза нашим контролем.