

Micro Filler

Однокомпонентний мікрозаповнювач

ВЛАСТИВОСТІ

Micro Filler - це однокомпонентний продукт, який дозволяє швидко заповнити невеликі отвори, подряпини від шліфування на поверхні поліефірних шпатлівок та акрилових ґрунтів. Призначений для ручного нанесення губкою або мікрофіброю. Правильно нанесений, дозволяє уникнути помилок під час нанесення акрилового ґрунту. Попередня підготовка поверхні Micro Fillerem зменшує поглинання шпатлівкою ґрунту, що збільшує його ефективність та зменшує витрати.

ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічний склад: термопластична акрилова смола

Колір: чорний

Питома вага: 0,68 кг/л при 20°C

ЛОС: ЛОС II/В/с ліміт* - 540 г/л
ЛОС фактичне - 360 г/л

* Для готової до нанесення суміші за Директивою ЄС 2004/42/CE

ОСНОВИ

Поліефірні шпатлівки 2K

Поліефірні ґрунти 2K

Акрилові ґрунти 2K

ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Процес		Шпатлівки
	P120	✓
	P240	✓
Продути пил		✓
	Змивка	✓
Процес		Акрилові ґрунти
	P320	✓
	P400	✓
Продути пил		✓
	Змивка	✓


НАНЕСЕННЯ

	Добре струсити перед використанням	
	Витиснути невелику кількість продукту	Користуватися мікрофіброю, паперовим рушником або губкою
	Втирати продукт в основу. Надмір продукту усунути негайно сухим папером, мікрофіброю або губкою.	Якщо ремонтується більша поверхня, може бути необхідно нанести виріб декілька разів.
	Втирати виріб до отримання тонкошарового покриття, яке заповнює тільки дефекти в зоні, що ремонтується.	При правильному нанесенні продукту не вимагається шліфування перед нанесенням чергових шарів.



ЧАС ВИСИХАННЯ

	 20°C	 60°C	 50-60 см 55-60°C
	10-15 хвилин	5 хвилин	5 хвилин

ШЛІФУВАННЯ

	<ul style="list-style-type: none"> - шліфування у випадку нанесення надто товстого шару Micro Filler - шліфування у випадку застосування на акриловому ґрунті 	P400 + P500
---	---	-------------

ПОКРИВАЄТЬСЯ МАТЕРІАЛАМИ:

	Поліефірні, акрилові, поліуретанові і епоксидні ґрунти, а також водорозчинні ґрунти
	У випадку водорозчинних ґрунтів залишити, поки висохне, на 15-20 хвилин М'яко відшліфувати наждачним папером з зернистістю 320 або дрібнішим, а потім діяти згідно з рекомендаціями виробників водорозчинних виробів.

ЗАУВАЖЕННЯ:

Діяти згідно з рекомендаціями виробника

Продукт призначений для професійного використання.

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

Мінімальна температура нанесення +10°C

ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ

Розріджувач для акрилових виробів THIN 5000

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, далі від джерел вогню і тепла.

Уникати безпосередньої дії сонячного випромінювання

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ

12 місяців/20°C

БЕЗПЕКА

Див. Паспорт безпеки

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Реєстровий номер: 000024104

Ефективність наших систем - це результат лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, які містить цей матеріал, відповідають актуальному стану знань про наші продукти і можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови, що будуть виконуватися наші інструкції, а роботи виконуватимуться згідно з правилами хорошого ремесла. Виконання тестового застосування продукту є обов'язковим, враховуючи потенційно різну реакцію між продуктом та різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи впливали чинники, що знаходяться поза нашим контролем.