

# TURBO DRY KLAR 8000

## Безбарвний акриловий лак Air Dry



### ВЛАСТИВОСТІ

Turbo Dry Klar 8000 - це двокомпонентний безбарвний, який рекомендується для швидких ремонтів із збільшеною стійкістю до подряпин (SR Scratch Resistant). Відзначається дуже коротким часом висихання. Експлуатаційна твердість досягається вже через 1 годину при 20°C без часу на випарування. Лак відзначається легким нанесенням, стійкістю до стікання, високим блиском і довгим періодом тривкості.




### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічний склад:	Акрил 2К
Колір:	Безбарвний
Питома вага:	0.95 кг/л при 20°C
Товщина сухого покриття:	40 - 50 мкм (2 шари)
Витрата:	8.5 м <sup>2</sup> /л при 50 мкм
Кількість шарів:	2
ЛОС:	ЛОС II/В/е ліміт* - 840 г/л ЛОС фактичне - 530 г/л * Для готової до нанесення суміші за Директивою ЄС 2004/42/CE

### ЗВ'ЯЗАНІ ПРОДУКТИ

Н 8910: Затверджувач







### ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ

	TURBO DRY KLAR 8000 Н 8910	За об'ємом	За вагою
		2	100
	DIN 4/20°C	13 - 15 с	
	Відкритий час суміші	30 хв. 20°C	

**МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ**

	 mm	 bar	 cm		
	1.2 + 1.3	Застосовувати рекомендації виробника облаштування		2	0 + 5 хв. 20°C

**ЧАС ВИСИХАННЯ**

	 20°C	 50°C	 Не рекомендується
	10 хв.	3 хв.	
	10 хв.	6 хв.	
	1 година	10 хв.	

#### **УМОВИ НАНЕСЕННЯ**

Рекомендується наносити ґрунт при температурі понад 15°C і вологості не більше 80%.

#### **ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ**

Розріджувач для акрилових виробів THIN 5000 або розчинник для нітроцелюлозних виробів.

#### **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, далі від джерел вогню і тепла.

Уникати безпосередньої дії сонячного випромінювання

#### **ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ**

TURBO DRY KLAR 8000: 24 місяці/20°C

H 8910: 18 місяців/20°C

#### **БЕЗПЕКА**

Див. Паспорт безпеки

#### **ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

Реєстровий номер: 000024104.

Ефективність наших систем - це результат лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, які містить цей матеріал, відповідають актуальному стану знань про наші продукти і можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови, що будуть виконуватися наші інструкції, а роботи виконуватимуться згідно з правилами хорошого ремесла. Виконання тестового застосування продукту є обов'язковим, враховуючи потенційно різну реакцію між продуктом та різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи впливали чинники, що знаходяться поза нашим контролем.

**ВАГОВІ КІЛЬКОСТІ ІНГРЕДІЄНТІВ: 2+1**

<b>Кількість суміші</b>	<b>TURBO DRY KLAR 8000</b>	<b>H 8910</b>
0.10 л	67 г	33 г
0.15 л	100 г	50 г
0.20 л	134 г	67 г
0.25 л	167 г	83 г
0.30 л	201 г	100 г
0.40 л	268 г	133 г
0.50 л	325 г	166 г
0.75 л	502 г	250 г
1.00 л	669 г	333 г