

CRISTAL KLAR 8200

БЕЗБАРВНИЙ АКРИЛОВИЙ ЛАК



ВЛАСТИВОСТІ

CRISTAL KLAR 8200 – це лак з дуже високим вмістом твердих часток. Відзначається швидким висиханням, високим блиском та «глибиною». Лак досягає високої фінішної твердості, як при підвищеній температурі, так і без підігрівання. Cristal Klar 8200 відповідає вимогам Директиви ЄС 2004/42/CE від 21 квітня 2004 р. про обмеження викиду летких органічних сполучень. Стійкий до дії УФ-випромінювання та погодних умов.




ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічний склад:	Акрил 2К
Колір:	Безбарвний
Питома вага:	0.985 кг/л при 20°C
Товщина сухого покриття:	50 - 60 мкм (1.5 шару)
Витрата:	10.5 м ² /л при 50 мкм
Кількість шарів:	1.5
ЛОС:	ЛОС II/B/d ліміт* - 420 г/л ЛОС фактичне - 415 г/л * Для готової до нанесення суміші за Директивою ЄС 2004/42/CE

ЗВ'ЯЗАНІ ПРОДУКТИ

H 8900: Затверджувач

ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ

	CRYSTAL KLAR 8200 H 8900	За об'ємом	За вагою
		2	100
1	50		
	DIN 4/20°C	17 - 19 с	
	Відкритий час суміші	45 хв. 20°C	

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ

	mm	bar	cm		
	1.2 + 1.3	Застосовувати рекомендації виробника обладнання		1.5	5 + 10 хв. 20°C

ЧАС ВИСИХАННЯ

	20°C	60°C	
	30 хв.	5 хв.	
	3 години	10 хв.	
	10 годин	30 хв.	
<p>15 + 20 хв.</p> <p>Короткі хвилі Відстань: 60-80 см Відпарування 10 хв. Застосовувати рекомендації виробника обладнання</p>			

УМОВИ НАНЕСЕННЯ

Рекомендується наносити ґрунт при температурі понад 15°C і вологості не більше 80%.

ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ

Розріджувач для акрилових виробів THIN 5000 або розчинник для нітроцелюлозних виробів.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, далі від джерел вогню і тепла.

Уникати безпосередньої дії сонячного випромінювання

ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ

CRISTAL KLAR 8200: 24 місяці/20°C

H 8900: 18 місяців/20°C

БЕЗПЕКА

Див. Паспорт безпеки

ІНША ІНФОРМАЦІЯ

Реєстровий номер: 000024104.

Ефективність наших систем - це результат лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, які містить цей матеріал, відповідають актуальному стану знань про наші продукти і можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови, що будуть виконуватися наші інструкції, а роботи виконуватимуться згідно з правилами хорошого ремесла. Виконання тестового застосування продукту є обов'язковим, враховуючи потенційно різну реакцію між продуктом та різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи впливали чинники, що знаходяться поза нашим контролем.

ВАГОВІ КІЛЬКОСТІ ІНГРЕДІЄНТІВ: 2+1

Кількість суміші	CRYSTAL KLAR 8200	H 8900
0.10 л	67 г	33 г
0.15 л	100 г	50 г
0.20 л	134 г	67 г
0.25 л	167 г	83 г
0.30 л	201 г	100 г
0.40 л	268 г	133 г
0.50 г	325 г	166 г
0.75 л	502 г	250 г
1.00 л	669 г	333 г