

# PLUS KLAR 8100

## Безбарвний акриловий лак SR



### ВЛАСТИВОСТІ

PLUS KLAR 8100 – це безбарвний акриловий лак із підвищеною стійкістю до подряпин (SR Scratch Resistant). Відзначається дуже коротким часом висихання. Рекомендується для швидких ремонтів. Корисна твердість досягається вже через 20 хв. при 60°C або через 8 г при 20°C. Не втрачає блиск з часом. Стійкий до дії УФ-випромінювання та погодних умов.




### ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Хімічний склад:	Акрил 2К
Колір:	Безбарвний
Питома вага:	0.995 кг/л при 20°C
Товщина сухого покриття:	40 - 50 мкм (2 шари)
Витрата:	7.5 м <sup>2</sup> /л при 50 мкм
Кількість шарів:	2 - 3
ЛОС:	ЛОС II/В/е ліміт* - 840 г/л ЛОС фактичне - 620 г/л * Для готової до нанесення суміші за Директивою ЄС 2004/42/CE

### ЗВ'ЯЗАНІ ПРОДУКТИ

H 8910:	Затверджувач
THIN 5000:	Розріджувач для акрилових виробів







### ПРОПОРЦІЇ ЗМІШУВАННЯ

		За об'ємом	За вагою
		 PLUS KLAR 8100 H 8910 Thin 5000	2 1 20%
 DIN 4/20°C	16 - 18 с		
 Відкритий час суміші	30 хв. 20°C		

**МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ**

	 mm	 bar	 cm		
	1.2 + 1.3	Застосовувати рекомендації виробника обладнання		2 +3	5 + 10 хв. 20°C

**ЧАС ВИСИХАННЯ**

	 20°C	 60°C	 10 + 20 хв.  Короткі хвилі Відстань: 60-80 см Відпарування 10 хв. Застосовувати рекомендації виробника обладнання
	15 хв.	5 хв.	
	2 години	7 хв.	
	8 годин	20 хв.	

#### **УМОВИ НАНЕСЕННЯ**

Рекомендується наносити ґрунт при температурі понад 15°C і вологості не більше 80%.

#### **ЧИСТКА ІНСТРУМЕНТІВ**

Розріджувач для акрилових виробів THIN 5000 або розчинник для нітроцелюлозних виробів.

#### **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ**

Зберігати в прохолодних і сухих приміщеннях, далі від джерел вогню і тепла.

Уникати безпосередньої дії сонячного випромінювання

#### **ТЕРМІНИ ПРИДАТНОСТІ**

PLUS KLAR 8100: 24 місяці/20°C

H 8910: 18 місяців/20°C

#### **БЕЗПЕКА**

Див. Паспорт безпеки

#### **ІНША ІНФОРМАЦІЯ**

Реєстровий номер: 000024104.

Ефективність наших систем - це результат лабораторних досліджень та багаторічного досвіду. Дані, які містить цей матеріал, відповідають актуальному стану знань про наші продукти і можливості їх застосування. Ми гарантуємо високу якість за умови, що будуть виконуватися наші інструкції, а роботи виконуватимуться згідно з правилами хорошого ремесла. Виконання тестового застосування продукту є обов'язковим, враховуючи потенційно різну реакцію між продуктом та різними матеріалами. Ми не несемо відповідальності, якщо на кінцевий результат роботи впливали чинники, що знаходяться поза нашим контролем.

**ВАГОВІ КІЛЬКОСТІ ІНГРЕДІЄНТІВ: 2+1+20%**

Кількість суміші	PLUS KLAR 8100	H 8910	THIN 5000
0.10 л	59 г	29 г	10.5 г
0.15 л	88 г	43 г	16 г
0.20 л	117 г	57 г	21 г
0.25 л	146 г	72 г	26 г
0.30 л	176 г	86 г	31 г
0.40 л	234 г	115 г	42 г
0.50 л	293 г	144 г	52 г
0.75 л	439 г	215 г	78 г
1.00 л	585 г	286 г	105 г