

CRISTAL KLAR 8200



Акриловый лак с высохим сухим остатком

СВОЙСТВА

CRISTAL KLAR 8200 – двухкомпонентный бесцветный акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. Обладает высокой степенью глянца, превосходной «глубиной» и коротким сроком полимеризации. Повышенная стойкость к УФ-излучению и атмосферным осадкам гарантирует высокую эстетику в течение всего срока эксплуатации. Обладает эффектом «самозатягивания».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Химический состав:	Акриловый 2К
Цвет:	бесцветный
Плотность:	0.985 кг/л при 20°C
Толщина сухого слоя:	50 - 60 μm (1.5 слоя)
Расход:	10.5 м ² /л при 50 μm
Количество слоев:	1.5
VOC:	VOC II/B/d лимит * - 420 г/л VOC фактическое - 415 г/л * Для смеси готовой к нанесению согласно Директиве ЕС 2004/42/CE








СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

Н 8900: Отвердитель для акрилового лака VHS

ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ

		По объему	По весу
			CRYSTAL KLAR 8200 Н 8900
	DIN 4/20°C	17 - 19 s	
	Рабочее время смеси	45 мин. 20°C	

НАНЕСЕНИЕ

	 mm	 bar	 cm		
	1.3 + 1.4 мм	2 + 4 бара	15 + 20 см	1.5	5 ÷ 10 мин. 20°C
 HVLP	1.2 ÷ 1.3 мм	2 бара	10 ÷ 15 см	1.5	5 + 10 мин. 20°C

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

	 20°C	 60°C	 IR
	30 мин.	5 мин.	15 ÷ 20 мин. Короткие волны: Расстояние: 60-80 см Сушка: 10 мин. Придерживаться рекомендаций производителя оборудования
	3 ч.	10 мин.	
	10 ч.	30 мин.	

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Рекомендуется нанесение грунта при температуре выше 15°C и влажности не более 80%.

ЧИСТКА ИНСТРУМЕНТОВ

Разбавитель для акриловых продуктов THIN 5000 или разбавитель для нитроцеллюлозных продуктов.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить в прохладных и сухих помещениях вдали от источников пламени и тепла.

Избегать воздействия прямых солнечных лучей.

СРОКИ ГОДНОСТИ

CRISTAL KLAR 8200: 24 месяца/20°C

H 8900: 18 месяцев /20°C

БЕЗОПАСНОСТЬ

См. Паспорт безопасности

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

№ регистрации: 000024104.

Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при условии выполнения наших инструкций, а также выполнении работы согласно принципам хорошего ремесла. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него влияли факторы, лежащие вне нашего контроля.

КОЛИЧЕСТВО КОМПОНЕНТОВ ПО ВЕСУ: 2+1

Количество смеси	CRYSTAL KLAR 8200	H 8900
0.10 л	67 г	33 г
0.15 л	100 г	50 г
0.20 л	134 г	67 г
0.25 л	167 г	83 г
0.30 л	201 г	100 г
0.40 л	268 г	133 г
0.50 л	325 г	166 г
0.75 л	502 г	250 г
1.00 л	669 г	333 г