

Technisches Merkblatt LIGHT Leichtspachtel

VERWANDTE PRODUKTE

Betox-50PC Härter

ANWENDUNG

- Transportmittel
- Maschinen und Anlagen

EIGENSCHAFTEN

- Gute Fülleigenschaften
- Kann in dicken Schichten aufgetragen werden
 - Niedriges spezifisches Gewicht
 - Geringe Schrumpfung
- Gute Haftung an verschiedenen Untergründen



LIGHT
Technisches Merkblatt
25.10.2012

		25.10.201	
UNTERGRÜNDE			
Alte Lackschichten	Entfetten, mit Schleifpapier P220 -	Entfetten, mit Schleifpapier P220 ÷ P240 trocken schleifen und entfetten.	
Polyesterlaminate	Entfetten, mit P80 ÷ P120 Schleifp	Entfetten, mit P80 ÷ P120 Schleifpapier trocken schleifen, nochmals entfetten.	
Stahl	Entfetten, mit P80 ÷ P120 Schleifp	Entfetten, mit P80 ÷ P120 Schleifpapier trocken schleifen, nochmals entfetten.	
Verzinkter Stahl	Entfetten, mit Schleifwolle mattiere	Entfetten, mit Schleifwolle mattieren, nochmals entfetten.	
Aluminium	Entfetten, mit Schleifwolle mattiere	Entfetten, mit Schleifwolle mattieren, nochmals entfetten.	
2 K-Acrylfüller	Entfetten, mit Schleifpapier P220 -	Entfetten, mit Schleifpapier P220 ÷ P240 trocken schleifen und entfetten.	
Achtung: Den Spachtel nicht Cellulosenitraterzeugnisse auftrage	unmittelbar auf Reaktiv-Haftprimer (n.	Washprimer), 1K-Acrylerzeugnisse und 1K-	
MISCHUNGSVERHÄLTNIS			
		Volumenverhältnis	
	LIGHT	100 ml	
	Betox-50PC	2 ÷ 3 ml	
GEHALT AN FLÜCHTIGEN ORGA	NISCHEN VERBINDUNGEN		
VOC II/B/b Grenzwert*		250 g/l	
Tatsächlicher VOC-Gehalt		90 g/l	
* Für streich- bzw. spritzfertige Mise	chung gemäß den Anforderungen der EU	-Richtlinie 2004/42/CE.	
ANWENDUNGSBEDINGUNGEN			
Es wird empfohlen, den Spachtel b	ei einer Temperatur von über +10°C aufz	utragen.	
ANWENDUNG			
2	Oberfläche säubern und schleifen	Oberfläche säubern und schleifen.	
	Entfetten.	Entfetten.	
	Vorgeschriebene Härter-Mengen e Um die richtigen Proportionen der	Komponenten gut miteinander vermischen, bis eine einheitliche Farbe erreicht wird. Vorgeschriebene Härter-Mengen einhalten. Um die richtigen Proportionen der Bestandteile zu erhalten, wird empfohlen, ein Spachteldosiergerät zu verwenden.	
	Spachteln. Gesamtschichtdicke: n	Spachteln. Gesamtschichtdicke: maximal 5 mm.	
	5 ÷ 8 Minuten / 20°C	5 ÷ 8 Minuten / 20°C	



Technisches Merkblatt 25.10.2012

AUSHÄRTEZEIT 60°C 20°C 25 ÷ 35 Minuten 10 Minuten ACHTUNG: Die Aushärtezeiten beziehen sich auf die Temperaturen der einzelnen Elemente. TROCKNEN MIT DEM INFRAROTSTRAHLER Abstand Empfehlungen des Geräteherstellers beachten. Die Zeit ist von der Art und Leistung des Ca. 5 Min. Strahlers abhängig. **SCHLEIFEN** Grobschliff P80 ÷ P120 Endschliff P120 ÷ P240 **FARBE** Weiß. **REINIGUNG DER WERKZEUGE** Nitroverdünner. **LAGERBEDINGUNGEN** In trockenen und kühlen Räumen, fern von jeglichen Feuer- und Wärmequellen aufbewahren. Direkte Sonnenbestrahlung vermeiden. **VERFALLSDATUM** LIGHT 24 Monate/20℃ HÄRTFR 18 Monate/20℃ **SICHERHEIT** Siehe Sicherheitsdatenblatt. **SONSTIGE ANGABEN**

Die hohe Qualität unserer Systeme ist das Ergebnis von Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die Angaben in diesem Dokument entsprechen unseren aktuellen Kenntnissen über unsere Produkte und deren Einsatzmöglichkeiten. Wir garantieren hohe Qualität unter der Bedingung, dass unsere Gebrauchsanweisungen beachtet und die Arbeiten im Einklang mit den Regeln guter Handwerkskunst durchgeführt werden. Es ist erforderlich, vor dem Produkteinsatz einen Test wegen der möglichen unterschiedlichen Reaktionen des Produktes mit verschiedenen Stoffen durchzuführen. Eine Verantwortung kann von uns nicht übernommen werden, wenn das Arbeitsergebnis durch Faktoren beeinflusst wurde, die außerhalb unseres Einflusses liegen.