



## Техническая карта

# STP GLASS PRIMER

### Грунт для вклейки стёкол

ОПИСАНИЕ	
<p>STP GLASS PRIMER представляет собой однокомпонентный грунт, который увеличивает адгезию клея к стеклу. STP GLASS. Продукт разработан специально для использования на поверхностях стекол с керамической трафаретной печатью и лакированных поверхностях. Защищает от коррозии в местах царапин и повреждений краски, возникших во время вырезания поврежденного стекла. Обеспечивает отличную адгезию на непористых поверхностях, используемых в промышленном монтаже, таких как лакированные, пластмассовые, стеклянные, алюминиевые и полимерные поверхности с содержанием стекловолокна. Продукт не подходит для использования в качестве УФ-фильтра на прозрачных стеклянных элементах.</p>	
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вид:	однородная жидкость
Цвет:	черный
Тип вещества:	полиизоцианаты
Механизм отверждения:	под воздействием влаги из атмосферы
Плотность (в темп. 23°C и 50% влажности):	≈ 0,95 г/см <sup>3</sup>
Время высыхания (при темп. 23°C и 50% влажности):	ок. 3 мин.
Способ нанесения:	Нанесение войлочным аппликатором или губкой
Температура нанесения:	от 10° до 35°C
Индивидуальная упаковка:	Алюминиевая бутылка емкостью 30 мл
ПРИМЕНЕНИЕ	
Нанесите на тщательно очищенную и обезжиренную поверхность, предназначенную для склеивания	
Перед использованием встряхните бутылку с грунтом в течение как минимум 1 минуты	
Сразу же после каждого использования грунта плотно закрывайте бутылку, так как продукт очень быстро испаряется	
После первого использования продукт можно хранить в плотно закрытой бутылке не более 1 недели.	
Перед склеиванием убедитесь, что грунт сухой на ощупь.	
Процесс склеивания следует начинать в течение нескольких часов после нанесения грунта, чтобы избежать риска повторного загрязнения поверхности пылью или другими загрязняющими факторами.	
Максимальное время склеивания поверхности после нанесения STP GLASS PRIMER составляет 24 часа. По истечении этого времени необходимо повторно нанести STP GLASS PRIMER.	
ОЧИСТКА ОБОРУДОВАНИЯ	
Нитро, этилацетат, ацетон (не отвержденный грунт).	
Механически (отвержденный грунт).	



## STP GLASS PRIMER

Техническая карта  
09.07.2022

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	
Хранить в сухих помещениях при темп. 10° - 25°С вдали от источников огня и тепла. Температура хранения не должна превышать 25°С.	
СРОКИ ГОДНОСТИ	
STP GLASS PRIMER	12 месяцев при 20°С в оригинально закрытом картридже.
БЕЗОПАСНОСТЬ	
См. Паспорт безопасности	
ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ	
Регистрационный номер: 000024104  Эффективность наших систем является результатом лабораторных исследований и многолетнего опыта. Данные, содержащиеся в настоящем материале, соответствуют текущему состоянию знаний о наших продуктах и возможностях их применения. Мы гарантируем высокое качество при соблюдении наших инструкций и выполнении работ в соответствии с принципами мастерства. Обязательно проведите пробу применения продукта, поскольку продукт может по-разному взаимодействовать с различными материалами. Мы не несем ответственности за конечный результат, если на него повлияли факторы, находящиеся вне нашего контроля.	