




ESTRUCTURA DEL COLOR MAZDA 46V SOUL RED CRYSTAL

MAZDA 46V SOUL RED CRYSTAL ha sido diseñado como color en tres capas con barniz transparente con color. Esta ficha técnica contiene información esencial para recrear la pintura original usando el sistema WAVE 2.0 y los aditivos SPECTRAL.



PIGMENTOS ESPECIALES QUE FORMAN PARTE DE LA FÓRMULA

SPECTRAL T-10 RED INK; SPECTRAL T-11 CARMIN INK

Pigmentos especiales tipo INK, que constituyen soluciones de pintura para el medio. Se caracterizan por una alta transparencia. Estos pigmentos se agregan al barniz transparente para darle color sin que pierda su transparencia (son traslúcidos y, al mismo tiempo, aportan color al medio en el que se encuentran). Esto hace que la primera capa con pigmentos metálicos sea visible.

El efecto final (color) depende del espesor de la película de barniz transparente con color aplicada:

cuanto mayor sea el espesor, más oscuro y más burdeos (en este caso) será el color.


EJEMPLO DE FÓRMULA DEL COLOR 46V		
Capa n. °	Pigmentos / componente A	Endurecedor/diluyente
1ª capa: base (WAVE 2.0)	1. SA 822 – 416.1g 2. SA 103 – 414.7g 3. SA 311 – 192.9g	SA-R10 - 5-15%
2ª capa: barniz transparente con color	KLAR 565, KLAR 565-00, KLAR 525-00, KLAR 545-00 - 834.8g T11 - 109.5g T10 - 60.1g	Endurecedor H6115 2:1 v/v
3ª capa: barniz transparente	KLAR 565, KLAR 565-00 KLAR 525-00, KLAR 545-00	Endurecedor H6115 2:1 v/v

SELECCIÓN DE LA VARIANTE DE COLOR ADECUADA

- Buscar el color MAZDA 46V en el programa CarColor®.
- Verificar las referencias al colorbox y seleccionar todas las fichas con matices de este color.
- Pulir un elemento adyacente al elemento a pintar.
- De las fichas de variantes disponibles, seleccionar la que mejor se adapte al elemento pulido (a la luz del día para evitar el metamerismo).
- Mezclar los pigmentos según la fórmula indicada en el programa CarColor®.


COMPROBACIÓN DEL COLOR, APLICACIÓN DE PRUEBA

- Preparar 3 fichas de prueba con el gris espectral indicado en el programa CarColor®
- Aplicar a todas la primera capa de color según las instrucciones de aplicación de colores metalizados en el sistema SPECTRAL WAVE 2.0
- Aplicar a cada ficha de prueba el barniz transparente con color para conseguir fichas de color con 1, 2 y 3 capas delgadas de barniz transparente con color.
- Aplicar a todas las fichas de prueba una capa de barniz transparente incoloro.



SELECCIÓN DE LA VARIANTE ADECUADA DE APLICACIÓN DEL COLOR MAZDA 46V

- Una vez que las fichas de prueba se hayan secado, seleccionar la que mejor se adapte al automóvil al que se tenga que aplicar la pintura.
- El color MAZDA 46V se debe aplicar de la misma manera que en la ficha de prueba con el color que más se le parezca.

**PREPARACIÓN DEL SUSTRATO PARA LA APLICACIÓN DEL COLOR**

- Aparejos acrílicos y epoxi SPECTRAL, variante de relleno o de imprimación
 - Lijado mecánico con papel en seco:
 - Preliminar P320 a P360
 - De acabado P400 a P500
 - Retocar con tela abrasiva gris y pasta matificante.
 - Desengrasar con EXTRA 785; a continuación con EXTRA W785
- Variante húmedo sobre húmedo
 - Respetar las recomendaciones indicadas en las fichas técnicas de las imprimaciones húmedo sobre húmedo de la gama SPECTRAL.
- Acabado original OEM
 - Lijado mecánico con papel en seco:
 - P400 a P500
 - Retocar con tela abrasiva gris y pasta matificante
 - Desengrasar con EXTRA 785 y, a continuación con EXTRA W785

APLICACIÓN DE LA 1ª CAPA (CAPA BASE METALIZADA), ELEMENTO ENTERO

- Se recomienda aplicar SPECTRAL WAVE 2.0 a una temperatura superior a 18°C y una humedad máxima del 75%.
- Aplicar una capa de control (para comprobar la preparación de la superficie): 30 % de la capa completa.
- Aplicar 2 capas completas individuales.
 - sin evaporación entre capas
- Aplicación de una capa de control.
 - distancia a la superficie: como para la capa opaca.
- Secado de capas hasta que se vuelvan completamente mate + 5 min antes de la aplicación del barniz transparente coloreado.

AJUSTE DE LA PISTOLA PARA LA APLICACIÓN DE LA 1ª CAPA BASE METALIZADA

	Boquilla	Presión	Ajuste de la pistola Cantidad de material
Capa completa	1,2 a 1,3 mm	1,8 a 2,0 bar	100%
Capa de control	1,2 a 1,3 mm	1,4 a 1,5 bar	30%

Recomendación: pistola de baja presión alimentada por gravedad.

APLICACIÓN DE LA 2ª CAPA (BARNIZ TRANSPARENTE CON COLOR), ELEMENTO ENTERO

- Aplicar de 1 a 3 capas finas del barniz transparente con color seleccionado (según la aplicación de la prueba) 565, 565-00, 525-00 o 545-00.
- Dejar evaporar entre capas: 10 min a 20°C.
- Dejar evaporar antes de aplicar el barniz transparente incoloro: 30 a 40 min a 20°C.

AJUSTE DE LA PISTOLA PARA LA APLICACIÓN DEL BARNIZ CON COLOR

	Boquilla	Presión	Ajuste de la pistola Cantidad de material
Capa delgada	1,2 a 1,3 mm	1,8 a 2,0 bar	80%

APLICACIÓN DE LA 3ª CAPA (BARNIZ TRANSPARENTE), ELEMENTO ENTERO

- Aplicar una capa de barniz transparente (el mismo que se haya usado para aplicar el color).
- Evaporación antes de secar: 30 a 40 min a 20°C.

	Boquilla	Presión	Ajuste de la pistola Cantidad de material
Capa completa	1,2 a 1,3 mm	1,8 a 2.2 bar	100%

PROCESO TECNOLÓGICO DE DIFUMINADO DEL COLOR MAZDA 46V

Debido a la dificultad de reproducción del color MAZDA 46V, la técnica de difuminado es la mejor opción. En la mayoría de los casos, no conseguiremos el efecto deseado al pintar elementos individuales, puesto que pueden producirse diferencias de color visibles.

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4


PASO 5

1. Preparación del elemento a reparar **A** para la aplicación del color y del elemento adyacente **B** para el difuminado.

- Lijado preliminar P320 a P360 (mecánico, oscilación 2,5 a 3 mm)
- Lijado de acabado P400 a P500 (mecánico, oscilación 2,5 a 3 mm)
- Retocar con tela abrasiva gris y pasta matificante
- Soplar bien
- Desengrasar con SPECTRAL EXTRA 785
- Desengrasar con SPECTRAL EXTRA W785

¡Atención!

Como la capa de barniz transparente en el elemento a difuminar con pintura de fábrica suele ser muy delgada, basta con lijarlo con tela abrasiva gris y pasta matificante.



PASO 1


PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

- **1** Aplicar una capa de contacto 30 % (laca base SPECTRAL WAVE 2.0 como en la aplicación de prueba) al elemento de color gris espectral recomendado.
- **2** Una vez evaporado, aplicar dos capas de color base SPECTRAL WAVE 2.0, utilizando la técnica de "fade out" sobre el elemento destinado a ello, prestando atención de no "salir" demasiado, dejando espacio para difuminar el barniz de color. Se debe permitir que todas las capas individuales se evaporen por completo (hasta que se vuelvan mate).

**2**

PASO 1


PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

- **1** Aplicar una capa de control sobre el elemento pintado

**1**

PASO 1


PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

- **1** Aplicar el número apropiado de capas del barniz transparente con color seleccionado según la ficha de prueba correspondiente.
Difuminar en función de la tecnología aprovechando la forma de los elementos.
- El tiempo mínimo de evaporación entre las capas es de 10 min a 20°C.
- Dejar evaporar antes de aplicar el barniz transparente incoloro: de 30 a 40 min a 20°C



PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

- **1** Aplicar una capa de barniz transparente incoloro a toda la superficie.
- Debido al espesor del barniz transparente, el tiempo de secado es tres veces más largo que el que se indica en la ficha técnica.
- Pulido (si fuera necesario): preferiblemente al día siguiente.

